

Technický list

Hydro Ceopren
EDC410-odstín

Popis výrobku

Vodou ředitelné impregnační mořidlo určené pro aplikaci na exteriérové stavebně truhlářské výrobky - palubky, ploty, pergoly, okna a dveře. Nanáší se stříkáním, natíráním popřípadě máčením nebo oplachováním na jehličnaté dřeviny určené pro venkovní prostředí. Materiál velmi dobře smáčí póry a výborně chrání dřevo před UV zářením.

Údaje o výrobku

Obsah sušiny (teoreticky):	21 %
Měrná hmotnost:	1,03 (±0,03) kg/l
Viskozita:	47 sek. při 20 °C DIN2
Lesk:	viz bezpečnostní list, Gardner 60°
Citlivost na mráz:	Ano
Skladování (při 15-25°C):	15 měsíců. Neskladovat při teplotě pod +5°C a nad 35°C.
VOC:	0,015 kg/kg
TOC:	0,010 kg/kg

Impregnační mořidlo se dodává v následujících odstínech:
borovice, rustikální dub, vlašský ořech, teak, ořech, palisandr, šedá a přírodní šedá

Míchání/aplikace

Metoda	Ředidlo	Viskozita (sek. DIN4)	Aplikované množství
Stříkání HVLP ,Natírání štětcem,			30-50 g/m ² 40-70 g/m ²

Sušení/tvrzení

	20 °C	50 °C
Zasýchání před aplikací další vrstvy	3-4 h	-
Suché na dotek	1 h	-

V případě aplikace pouze jedné vrstvy, je impregnační mořidlo nutné přelakovat jakýmkoliv exteriérovým lazurovacím lakem ze sortimentu Sherwin Williams.

Finální povrchové úpravy docílíte také nátěrem štětcem ve dvou vrstvách.

Výrobek je citlivý na mráz: uchovávejte při teplotě na +5°C.

Před použitím důkladně zkontrolujte a promíchejte, v případě problémů zkontaktujte technický servis Sherwin-Williams.

Obecné informace

Podle zákona č. 350/2011 Sb. Poskytujeme informace týkající se nebezpečným materiálů. Bezpečnostní list obsahuje fakta týkající se složek, primárních rozpouštědel a kyselin, které mají nebezpečný charakter. Všechny hodnoty a doporučení uvedené výše jsou jen doporučené. Mnoho námi neovlivnitelných faktorů může mít vliv na konečný výsledek. V případě problémů nás prosím kontaktujte a my Vám je pomůžeme vyřešit. Vyhraujeme si právo změny uvedených specifikací.